


Technický list výrobku

BauderTOP BUZI NSK

Popis výrobku	Difúzne otvorená asfaltová poistná hydroizolačná vrstva a podkladový pás, so samolepiacim spojom		
Oblasť použitia	Poistná hydroizolačná vrstva a podkladový pás		
Povrch	hore:	Rúno zo syntetického vlákna, okraj so samolepiacim pruhom	
	dolu:	Rúno zo syntetického vlákna, okraj so samolepiacim pruhom	
Nosná vložka typ	Rúno zo syntetického vlákna		
Kód výrobku	1221 0007		

Vlastnosť	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota
Dĺžka	EN 1848-1	m	50
Šírka	EN 1848-1	m	1,28
Ohybnosť pri nízkych teplotách hore	EN 1109	°C	≤-25
Ohybnosť pri nízkych teplotách dole	EN 1109	°C	≤-25
Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote - hore	EN 1110	°C	≥100
Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote - dolu	EN 1110	°C	≥100
Najväčšia ťahová sila –pozdĺžne	EN 12311-1	N/5cm	≥ 390
Najväčšia ťahová sila –priechne	EN 12311-1	N/5cm	≥ 280
Ťažnosť – pozdĺžne	EN 12311-1	%	≥ 55
Ťažnosť – priečne	EN 12311-1	%	≥ 70
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom - pozdĺžne	EN 12310-1	N	≥ 300
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom –priečne	EN 12310-1	N	≥ 260
Priamosť	EN 1848-1	mm/10m	≤ 30
Plošná hmotnosť	-	kg/m ²	0,265
Odolnosť proti prenikaniu vody	EN 1928	-	W1
Reakcia na oheň	EN 13501-1	-	E
Priepustnosť vodnej pary (sd-hodnota)	-	m	≤ 0,1
Umelé starnutie: Odolnosť proti prenikaniu vody	EN 1928	-	W1



Notifikovaný(-é) subjekt(-y) MPA Stuttgart, 0672
EN 13859

Technický list výrobku

BauderTOP BUZI NSK

Vlastnosť	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota
Umelé starnutie: Ťahová sila – pozdĺžne	EN 12311 - 1	N/5cm	≥ 350
Umelé starnutie: Ťahová sila – priečne	EN 12311 - 1	N/5cm	≥ 250
Umelé starnutie: Ťažnosť – pozdĺžne	EN 12311 - 1	%	≥ 50
Umelé starnutie: Ťažnosť – priečne	EN 12311 - 1	%	≥ 65

Likvidácia odpadu

Odpady z asfaltu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom alebo komerčným odpadom podobným domovému odpadu (európsky katalóg odpadov EWC kód 170302 „bitúmenové zmesi neobsahujúce uhoľný decht“).

Skladovanie/Doprava

Asfaltové pásy skladujte a prepravujte v stojatej polohe a chráňte pred UV žiarením, vlhkosťou a nadmerným teplom.

Ďalšie podklady

Aktuálne dokumenty ako brožúry, montážne návody, atď., nájdete na internetovej stránke www.bauder.sk



Notifikovaný(-é) subjekt(-y) MPA Stuttgart, 0672
EN 13859