

# BauderPIR SKL

## Penové lepidlo

### Technický list výrobku

Účel použitia:	Lepenie vhodných tepelných izolácií (tepelnoizolačné dosky BauderPIR, BauderECO, EPS, vybrané tepelnoizolačné dosky z minerálnych vlákien, BauderPIR KFS a BauderPIR GFS) na podklady, ako sú asfaltové pásy (s jemným posypom/s bridlicovým posypom), BauderTEC parozábrany, alebo aj na lepenie vhodných tepelnoizolačných vrstiev medzi sebou.
Balenie:	kartón s 12 dózami po 800 ml
Kód výrobku:	7536 0000

Vlastnosť	Popis
Materiál	lepidlo na báze polyuretánu
Farba	žltkastý
Doba vytvrdnutia	s pridaním vlhkosti 20 minút až niekoľko hodín, v závislosti od počasia
Spotreba	v súlade s lepiacim plánom na základe výpočtu zaťaženia vetra podľa STN EN 1991-1-4, napr. 4 pruhy/m <sup>2</sup> . 1 bm pruhu predstavuje cca. 25 ml
Teplota spracovania	+5 °C do 40 °C
Skladovanie	12 mesiacov pri teplote +5 °C až +25 °C v uzavretej nádobe, dózy skladujte v stojatej polohe a na suchom a chladnom mieste
Reakcia na oheň	trieda B-s1, d0 podľa EN 13501-1
GISCODE	PU 80
UFI-Code	24EJ-55KR-007A-PVPV // MAEJ-55YH-M07A-OJV0

BauderPIR SKL penové lepidlo sa nanáša na podklad v pruhoch podľa pokynov výpočtu zaťaženia vetra, následne sa do pruhov položí tepelnoizolačná doska. **Na tepelnoizolačné dosky nestúpajte, kým penové lepidlo nevytvrdne.** Doba spracovateľnosti nesmie byť prekročená (doba medzi nanosením lepidla na podklad a položením dosky do neho), pozri etiketu na dóze.

Z dôvodu rôznych materiálov, podkladov a vonkajších vplyvov musí spracovateľ vždy vykonať vlastné skúšky na mieste.

Penové lepidlo vytvrdzuje vlhkosťou. V závislosti od počasia je potrebné dodatočné navlhčenie nanosených pruhov lepidla – predtým ale vykonajte vlastnú skúšku. Zvyšky lepidla odstráňte vhodným čističom.

Pri práci s lepidlom noste ochranné okuliare, ochranné rukavice a ochranný odev.

Xn, zdraviu škodlivý, F+ mimoriadne horľavý.

Dodržiňte pokyny etikety na obale a kartu bezpečnostných údajov.