

# Technický list výrobku

## Bauder PYE PV 200 S4

### Jemný posyp



<b>Popis výrobku</b>	Elastomérom (SBS) modifikovaný nataviteľný asfaltový pás.		
<b>Oblasť použitia</b>	Spodná vrstva vo viacrstvovom hydroizolačnom systéme plochej strechy.		
<b>Povrch</b>	hore:	Jemný posyp	
	dolu:	Spáliteľná fólia	
<b>Nosná vložka typ</b>	Polyesterové rúno 250 g/m <sup>2</sup>		
<b>Kód výrobku</b>	1754 0000		

Vlastnosť	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota
Dĺžka	EN 1848-1	m	10
Šírka	EN 1848-1	m	1
Hrúbka	EN 1849-1	mm	4
Ohybnosť pri nízkych teplotách hore	EN 1109	°C	≤-25
Ohybnosť pri nízkych teplotách dole	EN 1109	°C	≤-25
Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote - hore	EN 1110	°C	≥100
Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote - dolu	EN 1110	°C	≥100
Najväčšia ťahová sila –pozdĺžne	EN 12311-1	N/50mm	≥800
Najväčšia ťahová sila –prične	EN 12311-1	N/50mm	≥800
Ťažnosť – pozdĺžne	EN 12311-1	%	≥35
Ťažnosť – prične	EN 12311-1	%	≥35
Priamosť	EN 1848-1	mm/10m	<20
Vodotesnosť metóda B	EN 1928	-	vyhovuje
Reakcia na oheň	EN 13501-1	Class	E
Pôsobenie vonkajšieho ohňa <sup>a)</sup>	CEN/TS 1187	-	B <sub>ROOF</sub> (t1)
Viditeľné chyby	EN 1850-1	-	bez viditeľných chýb
Odolnosť spojov proti odlupovaniu	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Šmyková pevnosť v spojoch	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Odolnosť proti nárazu	EN 12691	mm	NPD
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A	EN 12730	kg	NPD



Notifikovaný(-é) subjekt(-y) GPB, 1724  
EN 13707, EN 13969

# Technický list výrobku

## Bauder PYE PV 200 S4

### Jemný posyp



Vlastnosť	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota
Rozmerová stálosť	EN 1107-1	%	NPD
Trvanlivosť	EN 1109	°C	NPD

a) v odskúšaných konštrukčných skladbách

<b>Poznámky</b>	Možnosti použitia v strešnom systéme je potrebné prispôsobiť platným predpisom! Možnosti použitia v strešnom systéme je potrebné prispôsobiť platným predpisom!
<b>Skladovanie/Doprava</b>	Asfaltové pásy skladujte a prepravujte v stojatej polohe a chráňte pred UV žiarením, vlhkosťou a nadmerným teplom.
<b>Likvidácia odpadu</b>	Odpady z asfaltu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom alebo komerčným odpadom podobným domovému odpadu (európsky katalóg odpadov EWC kód 170302 „bitúmenové zmesi neobsahujúce uhoľný decht“).
<b>Ďalšie podklady</b>	Aktuálne dokumenty ako brožúry, montážne návody, atď., nájdete na internetovej stránke <a href="http://www.bauder.sk">www.bauder.sk</a> .



Notifikovaný(-é) subjekt(-y) GPB, 1724  
EN 13707, EN 13969