


Technický list výrobku

BauderFLEX DNA

Jemný posyp čierny

Popis výrobku	Elastomérom (SBS) modifikovaný nataviteľný asfaltový pás - parozábrana s asfaltovou receptúrou vysokej kvality a špeciálnou kombinovanou vložkou, ako aj prídavným skleným rúnom na vrchu pre lepšie zapustenie asfaltovej krycej hmoty. Pás je navrhnutý pre práce aj pri extrémnych teplotách.		
Oblasť použitia	Vysokohodnotná parozábrana v systéme plochej strechy.		
Povrch	hore:	Jemný posyp čierny	
	dolu:	Spáľiteľná fólia	
Nosná vložka typ	Hliník-polyester-kombinácia so špeciálnou vložkou a prídavným skleným rúnom		
Kód výrobku	1327 0000		

Vlastnosť	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota
Dĺžka	EN 1848-1	m	5
Šírka	EN 1848-1	m	1
Hrúbka	EN 1849-1	mm	≥ 4
Ohybnosť pri nízkych teplotách hore	EN 1109	°C	≤ -30
Ohybnosť pri nízkych teplotách dole	EN 1109	°C	≤ -30
Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote - hore	EN 1110	°C	≥ 110
Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote - dolu	EN 1110	°C	≥ 110
Najväčšia ťahová sila – pozdĺžne	EN 12311-1	N/5cm	≥ 650
Najväčšia ťahová sila – priečne	EN 12311-1	N/5cm	≥ 500
Ťažnosť – pozdĺžne	EN 12311-1	%	≥ 3
Ťažnosť – priečne	EN 12311-1	%	≥ 3
Priamosť	EN 1848-1	mm/10m	<20
Vodotesnosť metóda B	EN 1928	-	vyhovuje
Priepustnosť vodnej pary (sd-hodnota)	-	m	≥ 1500
Reakcia na oheň	EN 13501-1	-	E
Pôsobenie vonkajšieho ohňa ^{a)}	CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2)
Viditeľné chyby	EN 1850-1	-	bez viditeľných chýb



Notifikovaný(-é) subjekt(-y) MPA Stuttgart, 0672
EN 13970

Technický list výrobku

BauderFLEX DNA

Jemný posyp čierny

Vlastnosť	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota
Odolnosť spojov proti odlupovaniu	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Šmyková pevnosť v spojoch	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Odolnosť proti nárazu	EN 12691	mm	≥ 300
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A	EN 12730	kg	NPD
Trvanlivosť	EN 1109	°C	NPD

a) v odskúšaných konštrukčných skladbách

Likvidácia odpadu

Odpady z asfaltu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom alebo komerčným odpadom podobným domovému odpadu (európsky katalóg odpadov EWC kód 170302 „bitúmenové zmesi neobsahujúce uhoľný decht“).

Skladovanie/Doprava

Asfaltové pásy skladujte a prepravujte v stojatej polohe a chráňte pred UV žiarením, vlhkosťou a nadmerným teplom.

Poznámky

Pás spĺňa požiadavky na krátkodobú, provizórnu hydroizoláciu. Najneskôr po 6 mesiacoch má byť pás zakrytý ďalšími vrstvami strešnej skladby.

Ďalšie podklady

Aktuálne dokumenty ako brožúry, montážne návody, atď., nájdete na internetovej stránke www.bauder.sk.



Notifikovaný(-é) subjekt(-y) MPA Stuttgart, 0672
EN 13970