

BauderVap

Technický list výrobku

Účel použitia:	parobrzdavzduchotesná vrstva		
Povrchová úprava	hore:	laminovaná fólia	
	dolu:	rúno zo syntetického vlákna, okraj so samolepiacim pruhom	
Kód výrobku:	7845 0000		

Vlastnosť	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota	
Dĺžka	STN EN 1848-1	m	50	
Šírka	STN EN 1848-1	m	1,50	
Priamosť	STN EN 1848-2	mm/10 m	vyhovuje	
Plošná hmotnosť	STN EN 1848-1	g/m ²	cca. 290	
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	trieda A - F	trieda E	
Priepustnosť vodnej pary	STN EN 1931	m	≥ 120	
Ohybnosť pri nízkej teplote (elasticita)	STN EN 1109	°C	- 25	
Odolnosť pri zvýšenej teplote	STN EN 1110	°C	+ 80	
Ťahové vlastnosti: najväčšia ťahová sila	STN EN 12311-1	N/50 mm	pozdĺžne: ≥ 400	priečne: ≥ 300
Ťahové vlastnosti: ťažnosť	STN EN 12311-1	%	pozdĺžne: ≥ 35	priečne: ≥ 65
Odolnosť proti pretrhnutiu (driekom klinca)	STN EN 12310-1	N/50 mm	pozdĺžne: ≥ 200	priečne: ≥ 240

