

BauderBIT BU-VP

Technický list výrobku

Účel použitia:	asfaltový penetračný náter na báze rozpúšťadiel rýchloschnúci
	nanášanie za studena štetcom, valčekom a striekaním; necitlivý na mráz
	nie je vhodný na použitie v interiéri
Kód výrobku:	7504 0015

Balenie	plechovka (hobok) 30 L
Skladovanie	12 mesiacov pri +5 °C až +35 °C v uzavretej nádobe
Minimálna teplota pri nanášaní	+5 °C
Zloženie	asfalt s obsahom rozpúšťadiel
Konzistencia	tekutý
Max. obsah VOC vo výrobku	450 g/l
Doba vytvrdzovania do sucha	< 60 minút, v závislosti od počasia a podkladu, pri zvýšenej aplikácii alebo pri teplotách < +15 °C príp. aj dlhšie
Spotreba	cca. 300 g/m ²
Giscode	BBP 30
UFI kód	507Y-47X1-WY64-CY0P

BauderBIT BU-VP je asfaltový penetračný náter na zlepšenie príľnavosti asfaltových pásov.

BauderBIT BU-VP sa nanáša celoplošne na podklad valčekom, štetcom alebo striekaním. Podklad musí byť dostatočne suchý a bez námrazy (teplota podkladu aj penetračného náteru min. +5 °C). Okrem toho podklad musí byť dostatočne pevný, únosný, bez oddeľujúcich častíc (prach, separačné prípravky, resp. odformovacie oleje, atď.). Ostré hrany a nerovnosti sa musia odstrániť.

Nanesenie náteru vo väčšom množstve alebo nižšie teploty pri aplikácii môžu viesť k dlhším časom schnutia. Pokračovať v práci je možné až po úplnom vytvrdnutí náteru.

V prípade silno nasiakavých podkladov, ktoré majú schopnosť úplne absorbovať materiál a prípadne viesť ho do vnútorného priestoru, môže sa použiť iba v malom množstve pri nanášaní kefou, alebo prípadne je potrebné zameniť výrobok a použiť emulziu bez obsahu rozpúšťadla (BauderBIT EM-VP).

Z dôvodu obsahu rozpúšťadiel nie je určený na aplikáciu vo vnútorných priestoroch alebo napr. v stavebných jamách.